

ALMOHADA VISCOLASTICA

ESPUMA FLEXIBLE DE POLIURETANO SENSIBLE A LA TEMPERATURA

CARACTERISTICAS

COLOR Y ASPECTO: BLANCO Y LIBRE DE IMPERFECCIONES

OLOR: PRACTICAMENTE INODORO

CADA ALMOHADA LLEVA GRABADA LA TRAZABILIDAD (DIA Y MES DE PRODUCCION)

CARACTERISTICAS TECNICAS

DENSIDAD: 45-50 KG/M3 (+/- 5%)

PROPIEDADES MECANICAS	UNIDADES	VALOR	NORMA
Dureza al 25% de compresión	Kpa	0,58	DIN EN ISO 3386-1-98
Dureza al 65% de compresión	Kpa	1,33	DIN EN ISO 3386-1-98
Histéresis	%	20,33	DIN EN ISO 3386-1-98
Factor SAG	-	2,29	DIN EN ISO 3386-1-98
Termosensibilidad CV 40%,5°C/CV40%,35°)	-	2,81	DIN EN ISO 3386-1-98
Deformación remanente (22h, 70°C, 50%)	%	4	DIN EN ISO 3386-1-98

DIMENSIONES

LARGO Y ANCHO : SEGÚN PEDIDO CON UNA TOLERANCIA DE +-5 cm.

GRUESOS: SEGÚN PEDIDO CON UNA TOLERANCIA DE +-0,5%