

BASF Poliuretanos Iberia, S.A.  
Laboratorio de Ensayos Físicos  
Fecha: 13/07/2012



Cliente:	
Sistema:	
Pieza:	<b>Almohada con carbón activo</b>
Referencia :	
Ensayo N°:	<b>104/12</b>

ENSAYO	NORMA	UNIDAD	RESULTADOS
Densidad interior	ISO 845	kg/m <sup>3</sup>	40.3
Resistencia tracció	ISO 1798	kPa	133
Resistencia alargamiento	ISO 1798	%	266
Resistencia al desgarre	DIN 53515	N/mm	0.17
Resistencia compresión 40%	DIN 53577	kPa	0.86
Deformacion remanente al 90%	UNE-EN-ISO 1856	%	3.59

